

台灣區塗料工業同業公會研究發展檢驗室
LABORATORY OF RESEARCH-DEVELOPMENT & INSPECTION
TAIWAN PAINT INDUSTRY ASSOCIATION

24159 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 20 號 3 樓之 7 (湯城)
RM. 7, 3F, NO.20, LANE 609, CHUNG HSIN RD., SEC. 5,
SAN CHUNG DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, 24159, TAIWAN
TEL : (02)2999-3236 FAX : (02)2999-5312
Web Site : taipaint.kndustry.org.tw Email : taipaint@ms29.hinet.net



委託試驗報告

報告號碼：120416078

受理日期：101 年 4 月 25 日

測試日期：101 年 4 月 26 日~101 年 5 月 10 日

簽發日期：101 年 5 月 14 日

委託者：東昌造漆有限公司、銘榮科技實業股份有限公司

地址：台南市安南區安和路 1 段 478 巷 38 弄 15 號

取樣者：銘榮科技實業股份有限公司、東昌造漆有限公司

品名：弟斯登水性水泥漆

樣品照片：



本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告未得到實驗室書面同意，不得摘要複製，但全份複製除外。

報告簽署人：張好

委託試驗報告

報告號碼：120416078

受理日期：101 年 4 月 25 日

測試日期：101 年 4 月 26 日~101 年 5 月 10 日

簽發日期：101 年 5 月 14 日

委託者：東昌造漆有限公司、銘榮科技實業股份有限公司

地址：台南市安南區安和路 1 段 478 巷 38 弄 15 號

取樣者：銘榮科技實業股份有限公司、東昌造漆有限公司

品名：弟斯登水性水泥漆

試驗項目	結果
* 1. 容器內狀態	符合
* 2. 研磨細度 (μm)	60
* 3. 作業性	符合
* 4. 乾燥時間 (半堅結：1 小時以內)	符合
* 5. 塗膜外觀	符合
* 6. 遮蓋力 (m^2/L)	11.9
* 7. 耐水性 (水/72 h)	無異狀
* 8. 耐鹼性 (飽和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液/72 h)	無異狀
* 9. 耐洗刷性 (0.5% 肥皂水, 載重 450 g, 往復洗刷 2000 次)	無異狀
* 10. 加熱殘分 (%)	55.9
* 11. 揮發性有機化合物(VOC)最大限量值 (g/L)	37.1

依 CNS 4940(2010)第 2 種全項檢驗(第 11 項依 CNS 15039-2 測試)

*符號項目係經 TAF 認證